



Műszaki adatlap



VALMOR LÁBAZATFESTÉK

Színválaszték: Lábazatfesték antracit, Lábazatfesték barna, Lábazatfesték fehér, Lábazatfesték középbarna, Lábazatfesték szürke, Lábazatfesték terrakotta, Lábazatfesték vörös, Lábazatfesték zöld, TR bázis, egyedi szín

Kiszerezés: 0.9 l, 1 l, 4 l, 8 l

Fényesség: matt

Kiadósság: 3,5-4,0 m²/liter két rétegben (glettelt minőségű felület esetén)

Alkalmazás: A VALMOR Lábazatfesték, jellemzően kültérben használható időjárásálló festék. Dekoratív bevonat kialakítására alkalmas lábazati hőszigetelő rendszereken és alapvakolattal ellátott felületeken. Alkalmazható továbbá nagy vagy kis nedvszívó képességgel rendelkező felületek festésére (beton, téglá, diszpreziós homlokzat és lábazatfestékek, stb...). Kiváló a képződött bevonatnak, a felcsapódó vízzel szembeni ellenállósága és színtartósága. Teljes átszáradás után könnyen tisztítható bevonat képződik a kezelt felületen. Amennyiben a glettelésből, simításból adódó kisebb hibákat, vagy a hajszálrepedéseket szeretné eltüntetni, javasoljuk a VALMOR Szemcsés Lábazat és betonfestékünket, melynek használatával egységes, enyhén strukturált felület alakítható ki.

Minőségi jellemzők:

Teljes száradási idő	4 óra - A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	25 °C-on 4 óra - A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	2-3 réteg
Kiadósság	3,5-4,0 m ² /liter két rétegben (glettelt minőségű felület esetén)

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros szennyeződések tisztítsuk le! A kezelendő felület legyen száraz és pormentes. Az esetleges hibákat, a fogadófelületnek és az igénybevételnek megfelelő anyaggal javítsuk ki. A festék, a hordozó felület felől érkező vizesedési vagy salétromosodási folyamatoknak nem tud ellenállni, ezek megszüntetésére kérjen szaktanácsot. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel. A felület alapozásához VALMOR Lábazatfesték és víz 1:1 arányban hígított keverékét használjuk. Az alapozó keverékét intenzív ecsetelő mozdulatokkal hordjuk fel a felületre. A festéket legalább két rétegben fessük fel, nagy



Műszaki adatlap

VALMOR LÁBAZATFESTÉK



igénybevételnek kitett felületen három réteg felhordása javasolt. Festéket hígíthatjuk 5-10 % víz hozzáadásával, a felhordás megkönnyítése érdekében. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsé le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Felhordás: ecset, henger, szórható

Színezés: gépi és kézi pasztákkal, maximum 3% pasztamennyiséggel. (Bázis esetén max. 10%)

Tárolási garanciális idő: 2 év

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.