

Műszaki adatlap

KERAMOD 125 extra fehér német modellgipsz

Rendkívül finom szemcsés, nagy tisztaságú és nagy fehérségű természetes alapú β -félhidrát gipsz.

Alkalmazás Kiváló minőségű német modellgipsz, amely sokrétűen felhasználható gipsztartalmú építőanyagok bázisaként. Alkalmazható kötőanyagként általános építőipari célokra, vakolási munkákhoz, hézagok tömítésére, javításra, festés alá glettelésre, valamint díszítő építőipari célokra, gipszszobrászatra, modellezésre, stukkódíszek, domborművek készítésére, illetve vékonyfalú elemekhez, kerámiaipari célokra. Jól felhasználható háztartási és hobbijellegű szerelési és rögzítési célokra is. Alkalmask iskolai kréta gyártására. Speciális felhasználói igények esetén kérje a gyártót, illetve a forgalmazó segítségét (info@széria-gipsz.hu).

Felhasználás A modellgipszet szobahőmérsékletű vízzel, állandó keverés mellett, a gipsz fokozatos hozzáadagolásával kellő sűrűségűre, csomómentesre keverjük. A bekeverési idő kb. 1 perc. A modellgipsznek nincsen határozottan beállított kötési ideje, a bekevert massa az anyag sűrűségétől függően kb. 10-12 percig jól felhasználható, majd utána megkeményedik. A kötés megkezdése után az anyagot tovább felhasználni már nem szabad!

Műszaki adatok

Vízzel való keverési arány (kg/l):	1,25-1,35
Víz-gipsz arányszám:	0,74-0,80
Kötés kezdete (perc):	> 8
Kötés vége (perc):	> 20
Kristályvíz tartalom (%):	5,5
Fehérségi fok:	84 %
Litersúly (Böhme) (kg/l):	0,65-0,75
Rosta értékek (%):	
R _{0,032 mm}	18,0-25,0
R _{0,200 mm}	< 0,2
Hajlítószilárdság (N/mm ²):	> 4,0
Brinell-keménység (N/mm ²):	> 20,0
Nyomószilárdság (N/mm ²):	> 10,0
Gyártási idő:	leolvasható a zsákok oldalán
MSZ EN száma:	13279
Teljesítménynyilatkozat száma:	109760
VTSZ száma:	25202000

Kiszerezés Ömlesztve silóban és big-bag zsákokban
40 kg-os többrétegű papírzsákokban, 24 zsák/raklap, zsugorfóliázva
20 kg-os többrétegű papírzsákokban, 50 zsák/raklap, zsugorfóliázva
5 kg-os fóliatasakokban, 200 tasak/raklap, zsugorfóliázva
2 kg-os fóliatasakokban, 500 tasak/raklap, zsugorfóliázva

Tárolás Fedett, száraz helyen, bontatlan állapotban a gyártástól kb. 6 hónapig

Biztonságra vonatkozó utalás Lásd Biztonsági adatlap, nem minősül veszélyes anyagnak

Gyártó CASEA GmbH., Németország
Forgalmazó Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.