

**TAIKA GYÖNGYHÁZFESTÉK
(TAIKA OPAQUE PEARL PAINT)**

- * különleges gyöngyházhas hatás
- * 14 színárnyalatra keverhető

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású, színezhető akrilát festék, mellyel gyöngyházfényű hatást lehet elérni. Beltéri falak, bútorok, stb. festésére, mely felületeken különleges gyöngyházhas hatást szeretne létrehozni. Alkalmas új felületek első és javító festésére, valamint korábban alkid, katalizátoros festékekkel kezelt, vagy lakkozott felületek festésére. A megfelelő megvilágítás felerősíti a dekoratív hatást.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Beltéri fa, faforgácslemez, beton, vakolt, glettel, gipszkarton, fém, stb. felületek festése.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

HM (ezüst színű) és KM (arany színű)

Színek:

a Taika színekártya szerint

Fényességi fokozat:

félfényes

Építőanyag osztályozás:

M1

Fedőképesség:6-8 m²/liter/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerelések:

0,225 l, 0,9 l, 2,7 l

Hígítás:

vízzel, szükség esetén

Felhordási mód:

ecset, henger, mintázóhenger, szórás

Hengerrel való felhordás esetén használjon rövid szőrű hengert. Különböző felületi minták alkotásához használjon egy kefét, szivacsot, mintázóhengert, stb.

Hagyományos szórás esetén:

szórófej mérete: 1,8 mm,

hígítás: max. 40%-ban vízzel.

Száradási idők:**(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)**

érintésszáraz 1 óra múlva,

átfesthető 6-8 óra múlva

Moshatóság:

több, mint 5000-szer súrolható

Hőtűrés:

85°C, ISO 4211-3

Száranyag-tartalom:	kb. 35%
Sűrűség:	1,1 kg/l (színezetlenül) (ISO 2811)
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termék kódja:	858 6085/6086

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 10°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt. Kissé alacsonyabb hőmérséklet (kb. 15°C) és viszonylag magas (50-70%) relatív páratartalom mellett a festék lassabban szárad, ezért könnyebb vele dolgozni.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Festetlen felületek:

Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések és a laza lepergő réteget, a megfelelő tapadás biztosítása érdekében.

Fa felületek:

A fában lévő csomókat és környéküket kezelje Oksalakká-val. Alapozza a felületet Feelings Bútorfesték Alapozóval (Feelings Furniture Primer), vagy Otex Tapadó Alapozóval (Otex Adhesion Primer). Az új, tiszta, és jó állapotban lévő fa felületeket festheti rögtön Taikával.

Fém felületek:

Alapozza a fém felületeket Rostex rozsdagátló alapozóval (Rostex Metal Primer).

Falfelületek:

Ha szükséges, egyenlítse ki a felületet a megfelelő töltőanyaggal, majd száradás után csiszolja meg a javított felületet. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Hordjon fel a felületre két réteg Tikkurila akrilát latex festéket, mint pl. A Feelings Beltéri Falfesték (Feelings Interior Falfesték).

Korábban festett felületek:

A korábban már festett felületeket mossa le Maalipesu-val, és óvatosan öblítse le vízzel. Hagyja a felületet megszáradni.

Fa felületek:

Távolítsa el a laza, lepergő festék- és lakkrétegeket egy kaparóvassal. A kemény és a fényes felületeket csiszolja mattra, majd portalanítsa. A töréseket, lyukakat és repedéseket töltse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal, majd a javított részeket száradás után csiszolja meg. A festékmentes részeket alapozza meg. A nitrocellulóz lakkal festett felületek alapozására az Otex Tapadó Alapozó (Otex Adhesion Primer) használata javasolt.

Falfelületek:

Csiszolja le a kemény és fényes felületeket mattra. Távolítsa el a csiszolás során keletkezett port. A töréseket, lyukakat és repedéseket töltse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal, majd a javított részeket száradás után csiszolja meg. A festékmentes részeket alapozza meg.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. A festék felhordása előtt próbafestés javasolt.

Bútor, stb festése: Hordjon fel két réteg Taika Gyöngyházfestéket ecsettel, hengerrel, vagy szórószalaggal. Nagyobb felületeken érdemes először hengerrel festeni, majd ecsettel elsimítani a felületet. Használjon jó minőségű műanyagszálas ecsetet. A gyöngyházhatás nagyszerűen érvényesül az ecsetvonásokban.

Falfestés/mintázó festés: Falfelületeken a Taika Gyöngyházfesték akkor mutat legjobban, ha csak a fal egy részét dekorálják vele és az alapozóként használt akrilát latex festék is látható marad a falfelület egy részén / egyes részein. A Taika színekártyájában talál olyan színeket, amelyek kellemes harmóniát alkotnak a Taika Gyöngyházfesték kiválasztott színeivel. Hordja fel a Taika Gyöngyházfestéket hengerrel egyszerre kb. 1 m²-en, majd ha a felületen különleges hatást szeretne elérni, mintázza a felületet rögtön a festés után különböző fajta hengerekkel, kefékkel, szivacsokkal, stb. Teljesen homofén felületet nem lehet elérni.

A festés alatt védje a szegélyléceket festőszalaggal. A festőszalagot a festés befejezése után azonnal távolítsa el. Ha ecsettel hordja fel a terméket, egyszerre kis felületen fessen, majd fejezze be a munkát hengerrel. Ilyen módon a festés széléit kevésbé észrevehetővé teheti. Hordjon fel két réteg Taika Gyöngyházfestéket, mintázó festés esetén egy réteget.

Megjegyzés:

A nagy, sima és egyenletes felületek Taika Gyöngyházfestékekkel való lefestése szakértelmet és tapasztalatot igényel. A keresztvonásos technika, vagy a hengerezés a kezdők számára segítséget jelenthet akár nagyobb felületek festése esetén is.

A Taika Gyöngyházfesték remekül megfelel sablonozáshoz, vagy csíkozós festéshez is.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat szappanos vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pennselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt finoman, egy nedves törülközővel.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, egy puha szivaccsal vagy törülközővel. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószerrel, egy szivaccsal, vagy törülközővel. A tisztítás után gondosan öblítse le és szárítsa meg a felületet. Kövesse a gyártó utasításait a mosószer adagolásával kapcsolatosan.

FELÚJÍTÁS:

Kövesse a korábban festett felületekre vonatkozó használati utasításokat. Ha szükséges, a mintázott falfelületeket vízígítású falfestékekkel festheti át. A Taika Gyöngyházfestékekkel festett/mintázott bútorokat Feelings Bútorfestékekkel (Feelings Furniture Paint) festheti át.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül veszélyes árunak. Használja a terméket körültekintően.
További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701
info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu