

Jellemzők

A Mipa Steinschlagschutz UBS fújható kőfelverődésgátló („rücsi“), tartós korrózióvédelem nyújt jármű alvázakhoz, küszöbökhöz és kerékjáratok ívekhez.

Kiváló hangtompító tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért ez a termék alkalmas zajszigetelésre kerékdobokhoz, motorháztetőkhöz, stb.

Kiváló tapadási, ütés- és karcállóság, azbesztmentes, gyorsan száradó, tartósan rugalmas, szélsőséges hőmérsékleti ingadozások is ellenáll, újrafesthető és szárítás után ellenáll a hideg tisztószernek.


Kiadóság: 2,0 m²/l (500 qm száraz rétegvastagságnál)

Felhordási utasítások



Szín

fekete, világos szürke, fehér



Keverési arány

Edző

Tömegre (termék : edző)

Térfogatra (termék: edző)

–

–

–



Edző

teljes fényezésre

részleges fényezésre

–

–




Fazékidő

–



Hígító

használatra kész



Szórás viszkozitás

Felsőtartályos szorópisztoly

Airmix / Airless

–

–



Felhordási mód

Felhordási mód

Edző

Nyomás (bar)

Fúvóka (mm)

Rétegszám

Hígítás

Version: h 0817

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett, sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és felhasználását a tervezett felhasználás céljára, a mindenkori tárgyi feltételek között. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük.


MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100

MIPA Hungária Kft · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2 · Tel. 36 (22) 514-510 · Fax. 36 (22) 514-514 info@mipahungaria.hu, www.mipahungaria.hu

Termékinformáció

oldal 2 / 2

rücsi pisztoly (UBS = Underbody Spray Gun)	–	4 – 6	5 – 10	2	–
--	---	-------	--------	---	---



Szellőztetés

5 – 8 perc a rétegek között

Száraz rétegvastagság

500 qm



Száradási idő

Tárgyhőmérséklet	Porszáras	Érintésre száraz	Szerelhető	Csiszolható	Átvonható
20°C	–	–	–	–	1 – 2 óra

Megjegyzés

Tárolhatóság:	Eredeti bontatlan edényben legalább 1 évig.
VOC szabályozás:	EU határérték erre a termékre (kategória B/e): 840 g/l Ez a termék maximum 840 g/l VOC-t tartalmaz.
Felhasználási feltételek:	Minimum +10°C, maximum 80 % relatív páratartalom. Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről.
Felhasználási utasítások:	Az aljzatot alaposan meg kell tisztítani, legyen száraz, por-, zsír-, olaj- és rozsdamentes. A nem tapadó aljzat bevonatot el kell távolítani. Maszkolja le előre a motorot, kipufogócsöveket, féltengelyet, kardántengelyet és a fékrendszert, mivel ezeket tilos permetezni!

Version: h 0817

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett, sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és felhasználását a tervezett felhasználás céljára, a mindenkor tárgyi feltételek között. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100

MIPA Hungária Kft · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2 · Tel. 36 (22) 514-510 · Fax. 36 (22) 514-514 info@mipahungaria.hu, www.mipahungaria.hu